

LMF

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Lona mate Fundida, 510 g.

Trärgewebe Base fabric Tissu	(DIN ISO 2076)	Markenpolyester Trade mark polyester Polyester de marque
Garnfeinheit (K/S) Yarn (W/F) Titre (ch/tr)	(DIN EN ISO 2060)	1000/1000 dtex
Fadendichte Threads Nombre de fils	(DIN EN 1049 -2)	6.3/6.3 (K/S pro cm) 16/16 (W/F per inch) 6.3/6.3 (ch/tr par cm)
Gewebegewicht Basecloth weight Poids du tissu	(DIN EN 12127)	ca. 140 g/m ² approx. 4.1 oz/yd ²
Beschichtungsmaterial Coating material Matériel pour l'enduction		PVC
Flächengewicht Total weight Poids total du tissu enduit	(DIN EN ISO 2286 -2)	ca. 510 g/m ² approx. 15 oz/yd ²
Reißfestigkeit Tensile strength Résistance à la déchirure	(DIN EN ISO 1421)	2180/2178 N/5cm 249/249 lbs/inch
Weiterreißfestigkeit (K/S) Tear resistance (K/S) Résistance à la déchirure amorcée (ch/tr)	(DIN 53363)	557/535N 125/120 lbs
Schweißnahthaftung Welding adhesion Adhérence de la soudure	(IVK 53357)	No delamination
Dicke Thickness Épaisseur	(DIN EN ISO 2286 -2)	ca. 0,43 mm