

# LMB

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### Lona mate Blockout P 510 g.

Trägergewebe Base fabric Tissu	(DIN ISO 2076)	Markenpolyester Trade mark polyester Polyester de marque
Garnfeinheit (K/S) Yarn (W/F) Titre (ch/tr)	(DIN EN ISO 2060)	330/330 dtex
Fadendichte Threads Nombre de fils	(DIN EN 1049 -2)	7/7 (K/S pro cm) 18/18 (W/F per inch) 7/7 (ch/tr par cm)
Gewebegewicht Basecloth weight Poids du tissu	(DIN EN 12127)	ca. 47 g/m <sup>2</sup> approx. 1,4 oz/yd <sup>2</sup>
Beschichtungsmaterial Coating material Matériel pour l'enduction		PVC
Flächengewicht Total weight Poids total du tissu enduit	(DIN EN ISO 2286 -2)	ca. 510 g/m <sup>2</sup> approx. 15 oz/yd <sup>2</sup>
Reißfestigkeit Tensile strength Résistance à la déchirure	(DIN EN ISO 1421)	742/428 N/5cm 167/96 lbs/2 inch
Weiterreißfestigkeit (K/S) Tear restistance (K/S) Résistance à la déchirure amorcée (ch/tr)	(DIN 53363)	95/66 N 21/15 lbs
Schweißnahthaftung Welding adhesion Adhérence de la soudure	(IVK 53357)	No delamination
Dicke Thickness Épaisseur	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 0,3 55 mm